DETAKTA
Isolier- und Messtechnik GmbH & Co KG
Hans-Böckler-Ring 19
D-22851 Norderstedt

Telefon: +49 (0) 40/529 547-0
Telefax: +49 (0) 40/529 547-11
E-Mail: info@detakta.de
Home: www.detakta.de

Silikon-Kautschuk-RTV-Kleber

Bei Raumtemperatur vulkanisierender Einkomponenten Silikon-Kleber. Es wird kein Vernetzer benötigt.

RTV-Kleber werden direkt aus der Tube verarbeitet und härten ohne Wärmeeinwirkung aus. Nach ca. 10 bis 30 Minuten ist die Oberfläche klebefrei. Völlige Aushärtung siehe Tabelle.



Elastosiil E 43, transparent
Essigsäurevernetzend, selbstnivellierend, lösemittelfrei.
Besonders geeignet für großflächige Verklebungen.

Elastosil E43 N, **transparent** = lebensmittelkonform

Silicon-Kautschuk-RTV-Kleber	Elastosil E43	Elastosil E43 N
Eigenschaften in unausgehärtetem Zustand		
Farbe	transluzent	transluzent
Inhalt pro Tube Kartusche	90 ml 310 ml	90 ml 310 ml
Lagerfähigkeit (Monate)	12	12
Viskosität (mPa.s) ca.	300000	300000
Eigenschaften in ausgehärtetem Zustand		
Dauertemperaturbeständigkeit °C	180	180
Versprödungspunkt	-50°C	-50°C
Spez. Gewicht	1,09	1,1
Härte/Shore A	30°	30°
Reißdehnung %	600	500
Reißfestigkeit N/mm	11,5	13,5
Schrumpfung (linear) %	~1,0	~1,0
Elektrische Eigenschaften		
Durchschlagsfestigkeit kv/mm	21	21
Aushärtezeiten (pro mm) ca.	24 Std.	24 Std.
Spezifikation	-	BfR, FDA

* Das Herstellungsdatum bzw. Haltbarkeitsdatum ist den Tuben / Kartuschen zu entnehmen

Was gibt es bei …
Isolier-, Schutz- und Schrumpfschläuche ◆ Elektrisch und thermisch isolierende Stoffe ◆ Produktions-hilfsmittel- und Zubehör ◆ Kabel, Litzen und Wickeldrähte ◆ Keramik Zemente ◆ Wärmeleitfolien

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification